

دوره آموزشی



تکنولوژی بتن

قسمت سوم

مدرس دوره:

سید ایمان غفوریان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد



Iman.ghafoorian2016@gmail.com

مقاومت



**Strength of
Concrete**

اهمیت

- مقاومت بتن مهمترین خاصیت و مشخصه بتن نزد طراحان و مهندسان کنترل کیفیت بتن می باشد.
- در مقایسه با سایر خواص، مقاومت بتن به آسانی قابل آزمایش و اندازه گیری است.
- بسیاری از خواص بتن، نظیر مدول ارتجاعی، ضدآب بودن یا نفوذ ناپذیری، و مقاومت در مقابل هوازگی و عوامل ایجادکننده آن نظیر آب، رابطه مستقیمی با مقاومت دارند.

تخلخل و مقاومت بتن

- رابطه بین تخلخل و مقاومت در بتن پیچیده‌تر است، چرا که وجود ریزترک‌ها در ناحیه انتقال و فصل مشترک بین خمیر سیمان و درشت‌دانه‌ها پیش‌بینی مقاومت را از روی ارتباط دقیق تخلخل - مقاومت، مشکل می‌سازد.
- به هر حال اعتبار عمومی رابطه تخلخل - مقاومت برقرار است، زیرا که تخلخل اجزاء بتن از جمله ناحیه انتقال نیز در محدودیت مقاومت شرکت دارد.
- در بتن دارای سنگدانه‌های با مقاومت بالا و تخلخل کم، مقاومت مواد وابسته به مقاومت خمیر سخت‌شده و مقاومت ناحیه انتقال می‌باشد.

عوامل موثر بر مقاومت بتن

- عملکرد بتن درمقابل تنش های وارده نه فقط به نوع تنش، بلکه همچنین به چگونگی ترکیب عوامل مختلف مؤثر بر تخلخل اجزای مختلف بتن بستگی دارد.

- این عوامل را می توان در سه دسته کلی بررسی کرد:

– مشخصات و خواص مصالح

– شرایط عمل آوری

– پارامترهای آزمایش


مشخصات و خواص مصالح


- مهمترین عامل تعیین کننده مقاومت بتن نسبت آب به سیمان است.
- رابطه بین این نسبت و مقاومت توسط آبرام (Abram) به صورت زیر بیان شده است:

$$F_c = K_1 / (K_2^{w/c})$$

که در آن F_c مقاومت فشاری، w/c نسبت آب به سیمان، و K_1 و K_2 مقادیر ثابتی هستند.

تأثير آب به سیمان بر مقاومت







مشخصات و خواص مصالح

- از عوامل موثر دیگر بر مقاومت بتن میزان حباب های
- هنگامی که حباب های هوا در نتیجه عدم تراکم کافی یا بر اثر کاربرد مواد حباب هوازا در مخلوط به وجود می آید، این حباب ها تأثیر عمده ای در افزایش تخلخل و کاهش مقاومت خواهد داشت.
- افت مقاومت بر اثر حباب های هوا به میزان سیمان نیز بستگی دارد. و در بتن های با مقاومت پایین (دارای مقدار کم سیمان) بر اثر حباب هوا افت مقاومتی ناچیز و یا ممکن است افزایش مقاومتی نیز در آنها پدید آید.

تأثير حبابهای هوا بر مقاومت



b)

مشخصات و خواص مصالح

- از عوامل موثر دیگر بر مقاومت بتن نوع سیمان است.
- سیمان زودسخت شونده سریع‌تر از سیمان پرتلند معمولی با آب واکنش داده، و بنابراین در سنین اولیه تخلخلی کمتر و مقاومت خمیری بیشتر خواهد داشت.
- روند هیدراتاسیون و افزایش مقاومت سیمان‌های پرتلند نوع ۲ و ۴ و ۵، نوع IS (سیمان پرتلند روباره‌ای)، و نوع IP (سیمان پرتلند پوزولانی) کمی کندتر از سیمان پرتلند نوع ۱ می‌باشند.

تأثیر نوع سیمان بر مقاومت

مقاومت فشاری (به صورت درصدی از مقاومت بتن با سیمان پرتلند نوع ۱)				نوع سیمان پرتلند	
90 روز	28 روز	7 روز	1 روز	توضیح	ASTM
100	100	100	100	برای کارهای معمولی	1
100	90	85	75	با حرارت هیدراتاسیون و مقاومت متوسط در برابر سولفات	2
100	110	120	190	مقاومت بالا در سنین اولیه	3
100	75	65	55	با حرارتزایی پایین	4
100	85	75	65	مقاوم در برابر سولفات	5

آزمایش بتن در سنین کم و اثر انواع سیمان بر روی مقاومت بتن

- تجربیات و شواهد بدست آمده نشان دهنده این است که تأمین حداقل مقاومت به میزان ۷۵ درصد مقاومت بتن در سنین کم (یک تا سه روز) معمولاً تضمین کننده مقاومت موردنظر در ۲۸ روز خواهد بود. البته این نتیجه منوط به عمل آوری صحیح و کافی است.
- در صورت استفاده از انواع سیمان های پرتلند استاندارد، می توان با اجازه مهندس ناظر مقاومت های مشخصه موردنظر را با استفاده از جدول ۹-۶-۸ به دست آورد.


جدول ۹-۶-۸- تأثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

جدول ۹-۶-۸ تأثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

مقاومت فشاری (به صورت نسبی)				نوع سیمان
۹۰ روزه	۲۸ روزه	۷ روزه	یک روزه	
۱/۲۰	۱/۰۰	۰/۶۶	۰/۲۰	سیمان نوع I
۱/۲۰	۰/۹۰	۰/۵۶	۰/۲۳	سیمان نوع II
۱/۲۰	۱/۱۰	۰/۲۹	۰/۵۲	سیمان نوع III
۱/۲۰	۰/۲۵	۰/۴۲	۰/۱۷	سیمان نوع IV
۱/۲۰	۰/۸۵	۰/۵۰	۰/۲۰	سیمان نوع V

تأثیر نوع سیمان و سن بتن بر روی مقاومت فشاری نسبی بتن

مطابق جدول ۹-۱۰-۲۴ مبحث ۹ (۱۳۹۲) صفحه ۱۴۶



انواع سیمان پرتلند:

- ۱) سیمان پرتلند نوع یک (I): معمولی
- ۲) سیمان پرتلند نوع دو (II): اصلاح شده
- ۳) سیمان پرتلند نوع سه (III): زود سخت شونده
- ۴) سیمان پرتلند نوع چهار (IV): با حرارت زایی کم
- ۵) سیمان پرتلند نوع پنج (V): مقاوم در برابر سولفات

	۱ روزه	۷ روزه	۲۸ روزه	۹۰ روزه
—◆— I	1.2	0.66	1	0.3
-■- II	1.2	0.56	0.9	0.23
-■- III	1.2	0.79	1.1	0.57
...◆... IV	1.2	0.43	0.75	0.17
-●- V	1.2	0.5	0.85	0.2

مشخصات و خواص مصالح

- از عوامل موثر دیگر بر مقاومت بتن سنگدانه ها هستند.

- مقاومت سنگدانه معمولاً عامل مهمی در مقاومت بتن‌های معمولی

نیست و به‌غیراز سنگدانه‌های سبک، اغلب سنگدانه‌ها چندین برابر

مقاوم‌تر از خمیر و ناحیه انتقال در یک بتن هستند.

- اما سایر خواص سنگدانه به‌جز مقاومت، نظیر اندازه، شکل، بافت

سطحی، دانه‌بندی و کانی‌های سنگدانه‌ها به نسبت‌های مختلف بر

روی مقاومت بتن تأثیر می‌گذارند.


تأثیر سنگدانه ها بر مقاومت

- به ازای مقدار سیمان و روانی یکسان، مخلوط‌های بتنی که دانه‌های درشت‌تری دارند، به آب اختلاط کمتری نسبت به سنگدانه‌های ریزتر نیاز دارند.

- در مقابل، سنگدانه‌های درشت‌تر تمایل به تشکیل لایه انتقال ضعیف‌تر با ریزترک‌های بیشتری دارند.

- تأثیر خالص این مسأله، با تغییر نسبت آب به سیمان و تنش‌های وارده بر بتن، تغییر می‌کند.

تأثير سنگدانه ها بر مقاومت



شرایط عمل آوری

- عمل آوری (Curing) به مجموع عملیاتی گفته می‌شود که برای ادامه واکنش‌های سیمان، بلافاصله بعد از ریختن بتن در قالب اعمال می‌شود و شامل کنترل زمان، درجه حرارت و رطوبت است.
- در دمای معمولی، بلافاصله پس از ریختن آب بر روی سیمان، واکنش‌های اجزای اساسی آن شروع می‌شود، ولی با پوشیده شدن دانه‌های سیمان هیدراته نشده توسط محصولات هیدراتاسیون، این واکنش‌ها به میزان زیادی کاهش می‌یابند.
- علت این امر آن است که واکنش‌های سیمان تنها تحت رطوبت‌های در حد اشباع ادامه می‌یابند.

شرایط عمل آوری

- اگر فشار آب در فضاهاى مویینه کمتر از ۸۰ درصد شود، واکنشهای هیدراتاسیون تقریباً متوقف می‌شوند.
- بنابراین زمان و رطوبت، عوامل بسیار مهمی در ادامه واکنش‌ها می‌باشند.
- همچنین همانند سایر واکنش‌های شیمیایی، دما سبب تسریع واکنش‌های سیمان و آب می‌گردد.
- لذا مجموع این عوامل را باید به گونه ای فراهم کرد که موجب پیشرفت فعل و انفعالات و در نهایت درجه هیدراتاسیون سیمان گردد.


رطوبت عمل آوری

- افزایش رطوبت عمل آوری عموماً باعث کاهش میزان تبخیر و از دست رفتن آب نمونه می شود.
- در حقیقت آهنگ کاهش آب بتن بلافاصله بعد از ریختن آن در قالب به نسبت سطح به حجم عضو بتنی، تغییرات دما، رطوبت نسبی و سرعت باد اطراف آن بستگی دارد.
- از آنجاکه میزان آب اختلاط بتن معمولاً بیش از میزان لازم برای واکنش‌های کامل سیمان می‌باشد، لذا کاربرد پوشش‌های غیرقابل نفوذ بلافاصله بعد از بتن‌ریزی روش مناسبی برای فراهم آوردن شرایط ادامه واکنش‌های سیمان و رسیدن آن به مقاومت نهایی می‌باشد.

رطوبت عمل آوری

- حداقل مدت ۷ روز عمل آوری مرطوب برای بتن‌های ساخته شده با سیمان معمولی توصیه می‌شود.
- بدیهی است برای سیمان‌های آمیخته و سیمان‌های پوزولانی، برای رسیدن به مقاومت نهایی و انجام واکنش‌های کامل پوزولانی، زمان بیشتری لازم می‌باشد.
- عمل آوری کاملاً مرطوب با پاشیدن آب بر روی بتن و یا در آب قرار دادن نمونه و یا استفاده از ماسه مرطوب، خاک اره خیس و پارچه کتانی فراهم می‌شود.


تأثير رطوبة عمل آوری بر مقاومت




دما

- در بتن با عمل‌آوری مرطوب، تأثیر دما بر روی مقاومت بتن به تاریخچه زمان-درجه حرارت در بتن‌ریزی و عمل‌آوری بستگی دارد.
- این تأثیرات می‌توانند در سه حالت زیر نشان داده شوند:
 - بتن در یک دمای خاص ریخته و عمل آورده می‌شود.
 - بتن در دماهای مختلف ریخته شده ولی در دمای معمولی نگهداری و عمل‌آوری می‌شود
 - بتن در دمای معمولی ریخته شده ولی در دماهای مختلف عمل‌آوری می‌شود.

تأثير دما (ريختن و عمل آوري يکسان)




تأثير دما (ريختن متفاوت، عمل آوری يکسان)



تأثير دما (ريختن يكسان، عمل آوری متفاوت)

Note: Specimens were cast at 21 C and maintained at 21 C for 6 hours, then stored in molds at indicated temperature. w/c = 0.53



تأثیر دما بر مقاومت

- در حالت اول هرچه دما بالاتر باشد، واکنش‌های سیمان سریع‌تر شده و افزایش مقاومت نیز بیشتر است. اما هرچه دمای اولیه ریختن و عمل‌آوری بتن بالاتر می‌رود مقاومت نهایی آن کمتر می‌شود.
- در حالت دوم، افزایش مقاومت در عمل‌آوری در دمای پایین‌تر را به یکنواخت‌تر بودن خمیر هیدراته‌شده (به‌خصوص پخش فضاها و ریز در خمیر) نسبت می‌دهند.
- در حالت کلی، هرچه دمای عمل‌آوری کمتر باشد، مقاومت بتن تا سن ۲۸ روزگی نیز کمتر است.

تأثیر دما بر مقاومت

- از نظر مقاومت، دمای دوران عمل‌آوری بسیار مهم‌تر از دمای بتن‌ریزی است
- لازم است در بتن‌های معمولی در هوای سرد برای مدتی مشخص حداقل دما را بالا نگهداشت.
- بتن‌های عمل‌آمده در هوای گرم و در مناطق حاره مقاومت اولیه بالاتر ولی مقاومت نهایی پایین‌تری از بتنی که در زمستان یا در هوای سرد عمل‌آوری می‌شود نشان می‌دهند.

تأثیر دما بر مقاومت

- در صنعت پیش‌ساخته، از عمل‌آوری با بخار به‌منظور تسریع مقاومت و باز کردن سریع‌تر قالب‌ها استفاده می‌شود.
- در یک بتن حجیم و بدون کنترل دما، بتن برای مدت طولانی، دمایی به‌مراتب بالاتر از دمای محیط خواهد داشت.
- این نوع بتن‌ها در مقایسه با مقاومت بتن‌های ساخته‌شده در دمای معمول مقاومت اولیه بالاتر و مقاومت نهایی پایین‌تری خواهد داشت.

زمان

- به‌ازای یک نسبت آب به سیمان مشخص، افزایش مدت عمل‌آوری در محیط مرطوب سبب افزایش مقاومت می‌گردد
- دلیل این موضوع پیشرفت واکنش‌های دانه‌های سیمان هیدراته نشده است.
- در رابطه بین مقاومت و زمان برای بتن عموماً فرض می‌شود که شرایط عمل‌آوری، محیط مرطوب و دمای معمولی است.

زمان

کمیته ۲۰۹ انجمن ACI، رابطه بین مقاومت و زمان را برای بتن با عمل‌آوری مرطوب و با سیمان نوع ۱ به صورت زیر بیان می‌کند:

$$f_c(t) = f_{c28} (t / 4 + 0.85t)$$

که در آن $f_c(t)$ مقاومت فشاری در زمان t (روز)، f_{c28} مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه، و t سن نمونه (روز) می‌باشد.

زمان

برای نمونه‌های بتنی عمل‌آوری‌شده در 20°C ، کمیته CEB-FIP رابطه زیر را پیشنهاد می‌کند:

$$f_c(t) = \exp [s (1 - 5.3/ t^{0.5})] f_{cm}$$

که در آن $f_c(t)$ مقاومت فشاری در زمان t (روز)، f_{cm} مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه، و S ضریبی است که به نوع سیمان مصرفی بستگی دارد. مثلاً برای سیمان زودگیر $S = 0/2$ و برای سیمان معمولی $S = 0/25$ و برای سیمان دیرگیر $S = 0/38$ می‌باشد.

تأثير زمان بر مقاومت

مقاومت فشاری (درصدی از مقاومت ۲۸ روزه)				نوع سیمان پرتلند
۲۸ روزه	۷ روزه	۳ روزه	۱ روزه	توضیح
۱۰۰	۷۸	۶۰	۳۴	سیمان معمولی (تیپ ۱)
۱۰۰	۸۲	۶۶	۴۲	سیمان زودگیر (تیپ)
۱۰۰	۶۸	۴۶	۲۰	سیمان دیرگیر (تیپ)


پارامترهای آزمایش

- نتایج حاصل از مقاومت بتن، تحت تأثیر عوامل آزمایش نمونه‌ها و شرایط بارگذاری قرار دارد
- پارامترهای نمونه:
 - اندازه
 - هندسه
 - رطوبت
- پارامترهای بارگذاری:
 - میزان تنش
 - مدت اعمال تنش
 - نرخ اعمال تنش

اندازه نمونه

- در استاندارد آمریکایی، اندازه نمونه استاندارد برای مقاومت فشاری، استوانه 30×15 سانتیمتر (12×6 اینچ) می‌باشد.
- با ثابت نگهداشتن نسبت ارتفاع به قطر استوانه برابر با ۲، هرچه قطر نمونه استوانه‌ای بزرگ‌تر شود، مقاومت فشاری نمونه کمتر خواهد شد.
- دلیل این موضوع افزایش غیر همگنی و غیر یکنواختی در نمونه‌های بتنی بزرگ‌تر است.
- مقاومت نمونه‌های استوانه‌ای با قطر بیش از ۳۰ سانتیمتر، چندان تحت تأثیر بُعد نمونه نخواهد بود.


اثر اندازه نمونه



هندسه نمونه

- هرچه نسبت ارتفاع به قطر نمونه (L/D) یا ضریب لاغری بیشتر شود، مقاومت کاهش می‌یابد.
- دلیل این موضوع افزایش غیر همگنی و غیر یکنواختی در نمونه های بتنی بزرگتر و نیز تاثیر لاغری نمونه و پدیده کمانش است.
- مقاومت نمونه‌های استوانه‌ای با ضریب لاغری بیش از ۲ چندان تحت تأثیر بُعد نمونه نخواهد بود.

اثر هندسه نمونه



هندسه نمونه

- نمونه‌های بتنی مکعبی ۱۵ سانتیمتری که در آزمایشگاه‌ها بیشتر رایج است، مقاومتی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از همان بتن با نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد (۳۰*۱۵ سانتیمتر) نشان داده‌اند.
- به عنوان نمونه، آیین نامه بتن ایران جدول زیر را برای تبدیل نتایج پیشنهاد می‌کند:

مقاومت فشاری نمونه مکعبی	≤25	30	35	40	45	50	55
ضریب تبدیل	1.25	1.2	1.17	1.14	1.13	1.11	1.1
مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای		25	30	35	40	45	50


رطوبت نمونه

- به علت تأثیر رطوبت بر مقاومت نمونه، براساس استاندارد، نمونه‌ها در هنگام آزمایش مقاومت بایستی مرطوب باشند.
- در آزمایش مقاومت فشاری، نمونه‌های خشک‌شده در هوا در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از مقاومت نمونه‌های مشابه ولی در حالت اشباع به دست آمده است.
- مقاومت کمتر در بتن اشباع شده احتمالاً می‌تواند بر اثر وجود فشار جداکننده در خمیر سیمان باشد.

شرایط بارگذاری

- در آزمایشگاه مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی از طریق آزمایش فشاری تک‌محوری تعیین می‌شود.
- در این آزمایش، بار به تدریج افزایش می‌یابد تا نمونه ظرف مدت ۲ تا ۳ دقیقه بشکند.
- در عمل، اغلب اعضای بتنی تحت بار مرده به مدت نامعین، و گاه تحت بارهای تکراری و ضربه‌ای قرار می‌گیرند.
- بنابراین لازم است ارتباط بین مقاومت بتن تحت شرایط نمونه‌های آزمایشگاهی و تحت شرایط بارگذاری واقعی مشخص گردد.

عوامل موثر بر مقاومت بتن



رابطه بین مقاومت‌های کششی و فشاری

- بین مقاومت کششی و فشاری رابطه نزدیکی وجود دارد، اما این رابطه به صورت خطی نیست.
- با افزایش مقاومت فشاری، مقاومت کششی نیز افزایش می‌یابد، اما نرخ این افزایش به تدریج کاهش می‌یابد.
- بنابراین نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری به خود مقاومت فشاری وابسته است و با افزایش آن کاهش می‌یابد.

رابطه بین مقاومت کششی و فشاری

- نه فقط مدت عمل آوری بلکه مشخصات مخلوط بتنی نظیر نسبت آب به سیمان، نوع سنگدانه و مواد افزودنی نیز، نسبت مقاومت کششی به فشاری را تغییر می دهند.

- به عنوان مثال، بعد از عمل آوری یک ماهه، مقاومت کششی با آهنگ بسیار کندتری نسبت به مقاومت فشاری افزایش می یابد و این بدان معنی است که نسبت مقاومت کششی به فشاری با افزایش سن عمل آوری کاهش می یابد.

- در یک سن عمل آوری معین، نسبت مقاومت کششی به فشاری با کاهش نسبت آب به سیمان بتن نیز کاهش می یابد.

رابطه بین مقاومت کششی و فشاری

- اگرچه عواملی که سبب کاهش تخلخل در خمیر و در ناحیه انتقال می‌شوند موجب بهبود مقاومت‌های کششی و فشاری می‌گردند، ولی چنین به نظر می‌رسد که بر اثر این عوامل، مقاومت کششی بتن افزایش کمی خواهد یافت مگر اینکه مقاومت ذاتی محصولات هیدراتاسیون و ناحیه انتقال نیز هم‌زمان افزایش یابند.
- درحقیقت، مقاومت کششی بتنی که تخلخل ناحیه انتقال آن پایین است، هنوز تا زمانی که مقدار زیادی بلورهای هیدروکسید کلسیم در آن وجود دارد، پایین خواهد بود.
- اندازه و میزان بلورهای هیدروکسید کلسیم در ناحیه انتقال، در نتیجه واکنش‌های شیمیایی ناشی از وجود پوزولان‌ها و یا سنگدانه‌های فعال، می‌تواند کاهش یابد.

رابطه بین مقاومت کششی و فشاری

- تعدادی رابطه تجربی بین مقاومت کششی (f_t) و مقاومت فشاری (f_c) ارائه گردیده است که بیشتر این روابط به صورت:

$$f_t = k f_c^n$$

که k و n ضرایبی هستند که به پارامترهای اصلی مورد بحث در قبل و همچنین شکل نمونه فشاری (مکعبی یا استوانه‌ای)، بستگی دارند.

- در استاندارد ACI رابطه زیر بین مقاومت کششی و مقاومت فشاری در نظر گرفته شده است:

$$f_t = k \sqrt{f_c}$$

رابطه بین مقاومت کششی و فشاری

- در مدل پیشنهادی CEB-FIP 1990، مقادیر مرزی پایین و بالای مقاومت کششی مشخصه ($f_{ctk,min}$ و $f_{ctk,max}$)، با استفاده از روابط زیر، از روی مقاومت مشخصه f_{ck} (همگی بر حسب MPa) قابل محاسبه می‌باشد:

$$f_{ctk,min} = 0.95 (f_{ck} / f_{ck0})^{2/3}$$

$$f_{ctk,max} = 1.85 (f_{ck} / f_{ck0})^{2/3}$$

که در آن $f_{ck0} = 10 \text{ Mpa}$ می‌باشد.

- مقاومت کششی متوسط از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$f_{ctk,avg} = 1.4 (f_{ck} / f_{ck0})^{2/3}$$

۹-۶-۶- بررسی بتن‌های با مقاومت کم یا دوام کم

- در صورتی که بر اساس آزمایش‌های مقاومت آزمون‌های عمل آمده در آزمایشگاه، مطابق بند ۹-۶-۵ معلوم شود که بتن بر رده‌مورد نظر منطبق نیست و غیر قابل قبول است، باید تدابیری به شرح زیر برای حصول اطمینان از ظرفیت باربری سازه اتخاذ شود:
- ۹-۶-۶-۱- در صورتی که با استفاده از تحلیل سازه موجود و بازبینی طراحی، بتوان ثابت کرد که ظرفیت باربری سازه به ازای مقاومت بتن کمتر از مقدار پیش‌بینی شده هم قابل قبول است نوع بتن از نظر تأمین مقاومت سازه قابل قبول تلقی می‌شود.
- ۹-۶-۶-۲- در صورتی که شرط بند ۹-۶-۶-۱ برآورده نشود ولی با انجام تحلیل و طراحی مجدد بتوان ثابت کرد که ظرفیت باربری تمامی قسمت‌های سازه با فرض وجود بتن با مقاومت کمتر در قسمت‌های احتمالی قابل قبول خواهد بود، نوع بتن از نظر تأمین مقاومت سازه قابل قبول تلقی می‌شود.
- ۹-۶-۶-۳- در صورتی که شرایط بندهای ۹-۶-۶-۱ و ۹-۶-۶-۲ برآورده نشوند لازم است روی مغزه‌های گرفته شده از بتن در قسمت‌هایی که احتمال وجود بتن با مقاومت کمتر داده می‌شود آزمایش به عمل آید. این آزمایش‌ها باید با روش «آزمایش مغزه‌های مته شده و تیرهای ااره شده» مطابقت داشته باشند. برای قسمت‌هایی از سازه که نتایج آزمایش‌های آزمون‌های عمل آمده در آزمایشگاه مربوط به آنها شرایط پذیرش بتن مذکور در بند ۹-۶-۵-۲ را برآورده نکند باید سه مغزه تهیه و آزمایش شود.
- ۹-۶-۶-۴- اگر بتن در شرایط بهره‌برداری از ساختمان، خشک باشد باید مغزه‌ها به مدت ۷ روز در هوا با دمای ۱۶ تا ۲۷ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰ درصد خشک شوند و سپس مورد آزمایش قرار گیرند. اگر بتن در شرایط بهره‌برداری از ساختمان، مرطوب یا غرقاب باشد، باید مغزه‌ها به مدت حداقل ۴۰ ساعت در آب غوطه‌ور شوند و سپس به صورت مرطوب مورد آزمایش قرار گیرند.
- ۹-۶-۶-۵- در قسمتهایی از سازه که مقاومت بتن از طریق آزمایش مغزه‌ها ارزیابی می‌شود، در صورتی بتن از نظر تأمین مقاومت قابل قبول تلقی می‌شود که متوسط مقاومت‌های فشاری سه مغزه حداقل برابر ۸۵/۰ مقاومت مشخصه باشد و بعلاوه مقاومت هیچ یک از مغزه‌ها از ۷۵/۰ مقاومت مشخصه کمتر نباشد. برای کنترل دقت نتایج می‌توان مغزه‌گیری را تکرار کرد.

- ۹-۶-۶-۶-در صورتی که شرایط بند ۹-۶-۵-۵ برآورده نشوند و ظرفیت باربری سازه مورد تردید باقی بماند باید آزمایش بارگذاری مطابق بند ۱۹-۳ آیین نامه بتن ایران بر روی قسمت های مشکوک به عمل آید یا اقدامات مقتضی دیگری از جمله تقویت قطعه بتنی صورت گیرند.
- ۹-۶-۶-۷- در صورتی که هیچکدام از موارد فوق برای پذیرش و یا اقداماتی که منجر به پذیرش بتن می شود عملی نگردد، تخریب بتن فوق الزامی است.
- ۹-۶-۶-۸- در صورتی که ضوابط لازم برای دستیابی به دوام پیش بینی شده بتن تأمین نشود لازم است با استفاده از سیستم های حفاظتی بتن، نفوذپذیری آن کاهش یابد تا حداقل ضوابط دوام لازم برآورده شود.

آزمایش بارگذاری



